

SZERELŐRAGASZTÓ 49 A

1 / 1 Oldal

Műszaki adatok:

Bázis	SBR
Konzisztencia (Állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Kötési idő	15 perc
Teljes kötési idő	24 óra
Sűrűség	1,2 g/cm ³
Hőállóság	-20°C és +60 °C között

Termék:

A Szerelőragasztó 49 A egy szintetikus kaucsuk bázisú, használatra kész, oldószer mentes ragasztópasztta, amely polisztirén ragasztására is alkalmazható.

Eltarthatóság:

12 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva. Fagymentes helyen.

Tulajdonságok:

- Könnyű alkalmazhatóság
- Oldószermentes
- Erős ragasztóerő
- Univerzális alkalmazhatóság
- Vízálló
- Egyenetlen felületen is alkalmazható
- Feleslegessé teszi a szöveget és a csavart

Alkalmazások:

- Szereléskor szükséges ragasztásokhoz
- Fapanelek ragasztásához
- Szegélylécek ragasztásához
- Küszöbök és kábelcsatornák ragasztásához
- Faszervezetek ragasztásához
- Polisztirén és polisztirol ragasztására
- Szigetelőanyagok ragasztására

Csomagolás:

Szín: világos barna

Csomagolás: 310 ml PE flakon

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.