

SILIRUB 2/S

1 / 2 Oldal

Hűtőkamrák- és élelmiszertároló helyiségekhez (nedveshelységek, akril kádak és zuhanytálcák tömítésére)

Műszaki adatok:

Bázis	Polisziloxán
Konzisztencia (Állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
Bőrképződés	Kb. 5 perc (20°C/65% relatív nedvesség)
Kötési sebesség	2 mm/24h (20°C/65% relatív nedvesség)
Térfogat veszteség (teljes kötés után)	< 2 %
Keménység	25±5 Shore A
Fajsúly	1,03 g/ml Színezék tartalom esetén: 1,25
Hőmérsékleti ellenállás	-60°C-tól +180°C-ig
Rugalmas visszaugrás	>90%
Maximális deformáció	25%
Rugalmassági modulus 100%	0,38 N/mm ² (DIN 53504)
Maximális húzófeszültség	1,6 N/mm ² (DIN 53504)
Szakadási nyúlás	800 % (DIN 53504)

Termék:

Silirub 2/S egy kiváló minőségű, semleges (oxim), egykomponensű, szilikon bázisú fugatömítő, amely fungicid tartalmú egyben.

Tulajdonságok:

- Könnyű alkalmazhatóság
- Szín tartó, UV- álló
- A kikeményedés után rugalmas marad.
- Nagyon jó tapadás sok fajta alapfelülethez.
- Szinte szagtalan

Alkalmazások:

Konyha és szaniter helyiségek tömítésére
Hűtőkamrák és szellőző berendezések tömítésére.
Konténergártás területén.
Különböző dilatációs fugákhoz.
Üvegezési munkákhoz.

Csomagolás:

Szín: transzparens, transzparens-szürke, szürke, bahamabeige, jaszmin, magassfényű fehér (blanc brillant), ezüstszürke (gris-argent), fehér RAL 9010, világos szürke RAL 7038, tört fehér RAL 9002, licht ivoor RAL 1015, alu-fehér RAL 9006

Csomagolás: 310 ml-es kartus, 300 ml-es, 600 ml-es alufóliában

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.



SILIRUB 2/S

2 / 2 Oldal

Eltarthatóság:

12 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva.
Fagymentes helyen.

Felületek:

Típus: valamennyi szokványos felületre
A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes
Előkészítés:
a porózus felületek alapozása Primer 150 alapozóval (lásd a Soudal Primer táblázatot)..
Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Illesztési méret:

Minimális szélesség: 5 mm
Maximális szélesség: 30 mm
Minimális mélység: 5 mm
Javaslat: mélység = 2x szélesség

Alkalmazás:

Módszer: kézi- vagy pneumatikus pisztoly
Alkalmazási hőmérséklet: +1°C-től +30°C-ig
Tisztítás: benzinnel közvetlenül a használat után
Megmunkálás: szappanos víz a bőrösödés előtt
Javítás: saját anyagával

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos ipari higiéniát.

Megjegyzések:

- Vegyileg teljesen semleges (pH=7)

Címketartalom:

Szimbólum: nincs
R - mondat: nincs
S – mondat: nincs

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.