



Parkettaragasztó 68 A

1 / 2 Oldal

Diszperziós parkettaragasztó

Műszaki jellemzők:

Bázis	Vinylacetát / Etilén homopolymer
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Konzisztencia (Állag)	Stabil paszta
Szín	Világos barna
Fajsúly	Kb. 1,48 g/cm ³
Brookfield viszkozitás (m Pas)	Kb. 57.500 (HBT Brookfield HBT B/10)
Nyitott idő 21°C-on, 50 % relatív légnedvesség	30 – 45 perc
Javítási idő 21°C-on, 50 % relatív légnedvesség	25 – 30 perc
Terhelhetőség	Min. 48 óra múlva
Csiszolható / Lakkozható	Min. 24 óra (csaphornos parketta esetén) Min. 48 óra (nem csaphornos parketta esetén)
Szakító szilárdság (DIN 281b) fa/fa	> 5 N/mm ²
Szilárdanyag tartalom (teljes kikeményedés után)	Kb. 78 %
Kiadósság	800 – 1000 g/m ²
Hőállóság (teljes kikeményedés után)	-20°C-tól +70°C-ig

(*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

Termék:

A 68 A parkettaragasztó egy oldószermentes parkettaragasztó, amely sok fajta parketta fajtához alkalmazható, porózus és nem porózus alapfelületre ill. erősen szívóhatású alapfelületre.

Tulajdonságok:

- Használatra kész
- Könnyű eldolgozhatóság
- Oldószermentes
- Rendkívül erős ragasztó erő (DIN 281)
- Gyors száradás

Alkalmazások:

Univerzális alkalmazhatóság, sok parketta fajtához felhasználható úgy, mint laminált-, csaphornos-, mozaik parkettákhoz és hajópadlóhoz is. Porózus és nem porózus alapfelületekhez egyaránt. Nem alkalmas egyes bükk és egzotikus keményfa parkettákhoz. Erős szívóhatású vagy porózus felületekhez úgy, mint OSB vagy hajópadló ragasztásához. Vékony és vastag parkettához, de csak csaphornos kivitelűekhez (6 – 8 mm).

Csomagolás:

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Szín: barna

Kiszerezés: 1 kg, 5 kg, 15 kg műanyagvödör.

Termék leírás:

A 68 A fizikai száradás által köt ki, térfogatvesztés nélkül, kemény-elasztikus, ellenálló nedvességgel és hővel szemben. Kitűnő tapadás jellemzi, sok fajta alapfelületen. A minimális víztartalma miatt minimális kockázat a parketta vetemedésére.

Alapfelület:

A parkettázás előtt győződjön meg, hogy az alapfelület alkalmas e ragasztáshoz. Az alapfelület nedvesség tartalmáról (rendszerint alapfelülettől függően pl. cement/homok keveréknél max. 2%).

Erősen nedvességgel terhelt alapfelületen és magnézium tartalmú alapfelületen nem alkalmazható.

Az alapfelületnek tisztának, száraznak, por- és zsírtmentesnek kell lennie ill. távolítsuk el a laza



Parkettaragasztó 68 A

2 / 2 Oldal

részeket. Távolítsuk el mechanikailag az előző ragasztó réteget is.

Alapozás: nem szükséges

Az alkalmazás előtt, előzetes összeférhetőségi vizsgálatok végzését javasoljuk.

Tárolás:

12 hónapig bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös helyen, + 5°C és + 25°C között.

Parketta:

Minden esetben hagyjuk a parkettát akklimatizálódni az eredeti csomagolásában (elkerülve a vetemedést), abban a helységben ahol installálva lesz.

Minden esetben ellenőrizzük a parketta nedvesség tartalmát, mielőtt hozzá kezdenénk a munkálatokhoz (általában 9% +/- 2%). A nedvesség tartalom semmi esetben nem haladhatja meg a 11%-ot.

1-1,5 cm dilatációs hézagot kell hagyni a falszéleknél.

Alkalmazás:

Hagyjuk akklimatizálódni a ragasztót felhordás előtt. A ragasztót 30 percen belül hordjuk el egy fogazott glettvasal. Ne vigyen több ragasztót a kívántnál, csak annyit, amennyit a nyitott idő alatt (30 perc) a parketta szoros egymás mellé elhelyezése megkíván. Közvetlenül a parketta lefektetése után, tömörítsük gumikalapáccsal.

A parketta terhelése ill. súlyozása lerövidíti a kötési időt és javítja az erős tapadást.

48 óra elteltével csiszolható és lakkozható a felület.

A ragasztó maradványait friss állapotban tisztítsuk fel a parkettáról.

Figyelem: Megkötött ragasztót csak mechanikusan lehet eltávolítani.

Figyelem:

Semmi esetben sem kezdjen hozzá a parkettázáshoz mielőtt nem győződik meg az alapfelület nedvességi fokáról.

Ne hordja fel a ragasztót 15 °C alatt és 25°C felett.

Az alapfelületnek minimum 15 °C kell lennie.

A relatív páratartalom a helységben nem lehet 75% felett.

Nem lehet az előírtnál magasabb nedvesség tartalmú az alapfelület és a parketta.

A parkettának a minimum nedvesség tartalma nem lehet 7% alatti.

Nedves oldalfalak esetén ne parkettázzunk (pl. közvetlenül festés vagy glettelés után)

A ragasztást 30 percen belül el kell kezdeni.

Ne hígítsuk a ragasztót.

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Védőruha viselete ajánlott.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.